

کد سند: CO02-FR-62-00	گزارش آزمون	
شماره گزارش: IR05-50		
شماره صفحه: ۱ از ۱		

Sampling Source/Site: Concentrate Unit	Sampled by: Quality Control Sampler(Lab)	Sample type: Concentrate
Sampling Date: -	Analysis Date: -	Lab. Registration Date: -

Reference Standard									
TFE	FeO	C	S	Size Distribution/K80	Moisture	LOI	XRF Analysis	Density	Blaine
CO02-WI-24-02	INSO 17001	CO02-WI-46-01	INSO16989-3 & CO02-WI-26-01	INSO 17334	INSO 7384	INSO 20507	CO01-WI-31	INSO 21778	ISO 21283

Row	Sample Name	T.Fe	FeO	C	S	K80	Al2O3	CaO	MgO	P2O5	SiO2	Blaine
		%	%	%	%	μm	%	%	%	%	%	cm ² /g
1	دامنه متوسط کیفی کنسانتره تولیدی کارخانه مجتمع سنگ آهن کردستان(شهرک)	64.5-65.5	24-25	0.1-0.25	0.1-0.25	50-70	0.5-1	0.7-1.2	1.2-1.8	0.01>	3.5-4.5	1150-1350

Confirmed & Reported by Quality Control Unit												
Date:1405.04.10												
												

- مسئولیت هرگونه اطلاعات ارائه شده توسط مشتری که بر اعتبار نتایج آزمایشگاه تأثیر دارد بر عهده آزمایشگاه نمی باشد. - این گزارش به صورت کمینه (min) و بیشینه (max) پارامترهای کنسانتره تولیدی و بنا به درخواست واحد فروش تهیه گردیده است. - گزارش به جز به شکل کامل، نباید بدون تأیید آزمایشگاه تکثیر گردد. - شرایط محیطی آزمایشگاه در هنگام آزمون: مطابق شرایط استاندارد - گزارش های بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار می باشند. - 100 گرم نمونه میکرونیزه باید در ظروف محکم نگهداری شود و پس از آزمون به مدت 3 ماه بایگانی شود. 50 گرم نمونه آزمون بلین باید در ظروف محکم نگهداری شود و پس از آزمون به مدت 3 ماه بایگانی شود. نمونه آنالیز سرندی فقط تا پایان همان شیفت نگهداری می شود. - آدرس دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹ - آدرس آزمایشگاه: کردستان، شهرستان بیجار، روستای کورکوره، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
پایان گزارش آزمون